GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA - ISO 13006 Bla GL

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLORED BODY - ISO 13006 Bla GL - GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORE DANS LA MASSE - ISO 13006 Bla GL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT - ISO 13006 Bla GL - ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТООЛЩИНЕ - ISO 13006 Bla GL

UNI EN ISO 10545-2	**Lunghezza e larghezza** Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione Ecart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication Deviation of the average size for each tile from the work size (%) Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der Produktionsgröße Отклонение средн. значения, %, от производственных размеров > 410 cm² +/- 0,6% - ≤ 410 cm² +/- 0,75%	± 0,5% ± 2 mm
		Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione Deviation of the average size for each tile from the average size to the 10 test specimens (%) Ecart de valeur moyenne unitaire % en rapport à la valeur moyenne de 10 échantillons mesurés Abweichung des Durchschnittswertes der einzelnen Fliesen in % hinsichtlich des Durchschnitts von 10 getesteten Mustern Отклонение средн. значения, отдельной плитки относительно средн. значения 10 измеренных образцов +/- 0,5%	± 0,5% ± 2 mm
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arrêtes Kantengeradheit Прямолинейноть кромок	+/- 0,5%	± 0,3% ± 1,5 mm
	Spessore / Thickness / Epaisseur/Stärke / Толщина	+/- 5%	± 5% ± 0,5 mm
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	+/- 0,5%	± 0,3% ± 1,5 mm
	Variazioni di tono. Shade variations. Variations de nuance. Tonvariationen. Вариациио оттенка		V3 MODERATA VARIAZIONE / MODERATE VARIATION / VARIATION MODEREE / MÄßIGE ABWEICHUNG / УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
UNI EN ISO 10545-3	**Assorbimento d'acqua** Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	> 6
UNI EN ISO 10545-4	**Resistenza a flessione e forza di rottura** Moduls of rupture and breaking strength resistance à la flexion et force de rupture Biegfestigkeit und Bruchlast Прочность на изгиб Модуль жесткости	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
		R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²
UNI EN ISO 10545-6	**Resistenza all'abrasione profonda** Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Verschleiß (Volumenverlust) Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
UNI EN ISO 10545-8	**Coefficiente di dilatazione termica lineare** Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Коэффициент линейного теплового расширения	**Come dichiarato dal produttore** See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем	**Metodo disponibile** Method available Mèthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем
UNI EN ISO 10545-9	**Resistenza allo shock termico** Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	**Nessun campione deve presentare alterazioni** No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменеий	**Resistente** Resistant Résistant Widerstandsfahig Устойчивый
UNI EN ISO 10545-12	**Resistenza al gelo** Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкост	**Non devono presentare difetti visibili** No sample must show visible defect Aucun carreau ne doit présenter de défaut Muster dürfen keine sichtbaren Schäden zeigen Не должны обнаруживать видимые дефекты	**Resistente** Resistant Résistant Widerstandsfahig Устойчивый
UNI EN ISO 10545-13	**Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico)** Résistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure-und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Стойкость к бытовым химикатам	**Nessun campione deve presentare alterazioni** No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменеий	**Classe A-LA-HA** Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Класс A-LA-HA
UNI EN ISO 10545-14	**Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate** Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	**Nessun campione deve presentare alterazioni** No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменеий	**Classe 5** Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5
B.C.R.A. REP.CEC.6/81 DIN 51130 DIN 51097	**Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio** Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coéfficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Сопротивление скольжению. Скедний коэффициент трения	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (NO LAPP - NO LEV)	0,40 ≤ μ ≤ 0,74
		DIN 51130 ≥ R 9 (NO LAPP - NO LEV)	**R10** / **19mm: R11**
		DIN 51097 (NO LAPP - NO LEV)	**Classe B** Class B Classe B Gruppe B Класс B / **19mm: Classe C** Class C Classe C Gruppe C Класс C
		DCOF	μ > 0,42 wet