












GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006 Bia GL
GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 Bia GL . GRÈS CÉRAME FIN ÉMAILLÉ - ISO 13006 Bia GL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 Bia GL . ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА - ISO 13006 Bia GL

	<p>Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина</p>	<p>Deviazione valore medio % rispetto a dimensione di fabbricazione. Deviation of the average size for each tile from the work size (%). Écart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication. Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der Produktionsgröße. Отклонение средн. значения, % от производственных размеров > 410 cm² +/- 0,6% - ≤ 410 cm² +/- 0,75%</p>	± 0,5% ± 2 mm	
	<p>Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок</p>	+/- 0,5%	± 0,3% ± 1,5 mm	
	<p>Spessore / Thickness / Epaisseur/Stärke / Толщина</p>	+/- 5%	± 5% ± 0,5 mm	
	<p>Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность</p>	+/- 0,5%	± 0,3% ± 1,5 mm	
	<p>Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение</p>	≤ 0,5% GRUPPO Bia GL	E ≤ 0,1%	
	<p>Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)</p>	EN 101	> 6	
	<p>Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Прочность на изгиб Модуль жесткости</p>	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N	
		R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²	
	<p>Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурированной плитки к поверхностному истиранию</p>	<p>Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем</p>	<p>Classe 3-4 Class 3-4 Classe 3-4 Gruppe 3-4 Класс 3-4</p>	
	<p>Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Кoeffициент линейного теплового расширения</p>	<p>Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем</p>	<p>Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Определяется производителем</p>	
	<p>Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам</p>	<p>Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений</p>	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Устойчивый</p>	
	<p>Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость</p>	<p>Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect Aucun carreau ne doit présenter de défaut Muster dürfen keine sichtbaren Schäden zeigen Не должны обнаруживать видимые дефекты</p>	<p>Ingelivo Frost proof Ingelif Froststicher Морозостойкость</p>	
	<p>Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Стойкость к бытовым химикатам</p>	<p>Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений</p>	<p>Classe A-HA-LA Class A-HA-LA Classe A-HA-LA Gruppe A-HA-LA Класс A-HA-LA</p>	
	<p>Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbilder der glasierten Fliesen Стойкость глазурированной плитки к образованию пятен</p>	<p>Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений</p>	<p>Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5</p>	
	<p>Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Сопротивление скольжению. Средний коэффициент трения</p>	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (NO LAPP)	0,40 ≤ f ^M ≤ 0,74	
		DIN 51130 (no lapp)	R10	R11
		DIN 51097 (no lapp)	<p>Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B</p>	<p>Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C</p>
		DCOF Acu Test (no lapp)	f ^M ≥ 0,50	