












GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA - ISO 13006 Bla GL
GLAZED PORCELAIN STONWARE WITH COLOURED BODY - GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT . ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТООЛЩИНЕ

	<p>Aspetto superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit Вид поверхности</p>	<p>≥ 95%</p>	<p>Comforme Compliant Conforme Konform Соответствует</p>
	<p>Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина</p>	<p>Deviazione valore medio % rispetto a dimensione di fabbricazione. Deviation of the average size for each tile from the work size (%). Écart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication. Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der Produktionsgröße. Т лонение средн. значения, % от производственных размеров > 410 cm² +/- 0,6% - ≤ 410 cm² +/- 0,75%</p>	<p>± 0,5% ± 2 mm</p>
	<p>Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок</p>	<p>+/- 0,5%</p>	<p>± 0,3% ± 1,5 mm</p>
	<p>Spessore / Thickness / Epaisseur/Stärke / Толщина</p>	<p>+/- 5%</p>	<p>± 5% ± 0,5 mm</p>
	<p>Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность</p>	<p>+/- 0,5%</p>	<p>± 0,3% ± 1,5 mm</p>
	<p>Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение</p>	<p>≤ 0,5% GRUPPO Bla GL</p>	<p>E ≤ 0,1%</p>
	<p>Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)</p>	<p>EN 101</p>	<p>> 6</p>
	<p>Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Прочность на изгиб Модуль жесткости</p>	<p>S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm²</p>	<p>S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm²</p>
	<p>Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость к урованной плитки к поверхностному истиранию</p>	<p>Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем</p>	<p>Classe 3-4 Class 3-4 Classe 3-4 Gruppe 3-4 Knacc 3-4</p>
	<p>Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Козфициент линейного теплового расширения</p>	<p>Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем</p>	<p>Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем</p>
	<p>Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам</p>	<p>Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen Ник ой образец не должен показывать изменений</p>	<p>Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый</p>
	<p>Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость</p>	<p>Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect Aucun carreau ne doit présenter de défaut Muster dürfen keine sichtbaren Schäden zeigen Не должны обнаруживать видимые дефекты</p>	<p>Ingelivo Frost proof Ingefl Frostsicher Морозостойкость</p>
	<p>Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Стойкость к бытовым химик там</p>	<p>Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Ник ой образец не должен показывать изменений</p>	<p>Classe A-HA-LA Class A-HA-LA Classe A-HA-LA Gruppe A-HA-LA Knacc A-HA-LA</p>
	<p>Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость к урованной плитке к образованию пятен</p>	<p>Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Ник ой образец не должен показывать изменений</p>	<p>Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Knacc 5</p>
	<p>Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Сопротивление скольжению. Скедний козфициент трения</p>	<p>B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (NO SATIN-RETT - NO LUX - NO SATIN) DIN 51130 ≥ R9 (NO SATIN-RETT - NO LUX - NO SATIN) DIN 51097 (NO SATIN-RETT - NO LUX - NO SATIN) DCOF Pendulum Australiano AS 4586 Pendulum Britannico BS 7976</p>	<p>0,40 ≤ M ≤ 0,74 R10 R11 Classe B Classe C Class B Class C Classe B Classe C Gruppe B Gruppe C Knacc B Knacc C M ≥ 0,42 R10: Classe P3 Classe P4 Class P3 Class P4 Classe P3 Classe P4 Gruppe P3 Gruppe P4 Knacc P3 Knacc P4 PTV > 36 wet</p>